

銅及び銅合金線

- Copper and copper alloy wires -

- JIS H 3260 (2000)
- JIS (1981. 86. 92) 改正
- JIS(1977)制定

銅及び銅合金線の化学成分

種類の記号	化学成分 (%)					
	Cu	Pb	Fe	Zn	P	Fe+Sn
C1020	99.96 以上	-	-	-	-	-
C1100	99.90 以上	-	-	-	-	-
C1201	99.90 以上	-	-	-	0.004 以上 0.015 未満	-
C1220	99.90 以上	-	-	-	0.015-0.040	-
C2100	94.0-96.0	0.05 以下	0.05 以下	残部	-	-
C2200	89.0-91.0	0.05 以下	0.05 以下	残部	-	-
C2300	84.0-86.9	0.05 以下	0.05 以下	残部	-	-
C2400	78.5-81.5	0.05 以下	0.05 以下	残部	-	-
C2600	68.5-71.5	0.05 以下	0.05 以下	残部	-	-
C2700	63.0-67.0	0.05 以下	0.05 以下	残部	-	-
C2702	62.0-64.0	0.07 以下	0.07 以下	残部	-	-
C2800	59.0-63.0	0.10 以下	0.07 以下	残部	-	-
C3501	60.0-64.0	0.70-1.70	0.20 以下	残部	-	0.40 以下
C3601	59.0-63.0	1.80-3.70	0.30 以下	残部	-	0.50 以下
C3602	59.0-63.0	1.80-3.70	0.05 以下	残部	-	1.20 以下
C3603	57.0-61.0	1.80-3.70	0.35 以下	残部	-	0.60 以下
C3604	57.0-61.0	1.80-3.70	0.05 以下	残部	-	1.20 以下